

# SabetoFLEX

...inddækninger der holder!

Forsøgning af inddækning  
på stålpladetag  
Limning på vådt tag

Sealing on metal roof  
Application on humid roof



Limning på vådt tag /  
Application on humid roof



Limning på vådt tag /  
Application on humid roof



Forsøgning på stålpladetag /  
Sealing on metal roof



Forsøgning på stålpladetag /  
Sealing on metal roof



Fugning af krave /  
Sealing of collar

# SABETO FLEX MONTAGEGLIM

## SabetoFIX Montagelim

tilpasset SabetoFLEXs inddækningsprogram

### Fugthærdende montagelim.

Anvendes til fugning, limning og forsegling.  
Vedhæftning på de fleste materialer.  
Fladerne skal være rene og fri for fedt og snavs,  
må gerne være fugtige.  
For optimal vedhæftning skal evt.  
overfladespænding fjernes med gasbrænder.  
Fugen skal glittes indenfor 1-2 min.  
Hærder 2-4 mm i døgnet afhængig af temperatur og fugt.  
Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C

### Fukthærdende montagelim.

Användas till fogning, limning och forsegling.  
Vidhäftning till de flesta material.  
Ytorna skall vara fria från fett och damm,  
får gärna vara fuktiga.  
För optimal vidhäftning skall eventuella  
ytspänningar avlägnas med gasbrännare.  
Fogen skall glättas inom 1-2 min.  
Härdar 2-4 mm/dygn beroende på temperatur och fukt.  
Arbetstemp. +5 °C till +40 °C

### Feuchtigkeitshärtender Kleber.

Zum Fugen, Kleben und Versiegeln.  
Haftung an den meisten Materialien.  
Die Flächen sollen sauber und frei von Fett sein, dürfen  
aber feucht sein.  
Für optimale Haftung ist Oberflächenspannungen mit  
Gasbrenner zu entfernen.  
Klebefugen innerhalb von 1 bis 2 Minuten glattziehen.  
Durchhärtung ca. 2-4 mm / 24 St. abhängig von Tempera-  
tur und Feuchtigkeit.  
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C

### Humidity curing adhesive.

For joints, adhesion and sealing.  
Adhesion to most materials.  
Surfaces must be clean and free of grease and dirt, but  
can be humid.  
For optimum adhesion surface tension should be remo-  
ved with gas burner.  
Smooth down the adhesive joint within 1-2 minutes.  
Hardening 2-4 mm / 24h depending on temperature and  
moisture.  
Application temperature +5 °C to +40 °C

Indhold/Capacity 290 ml

Hesthøjvej 13 · DK-7870 Roslev · Tlf. +45 70 22 50 04  
www.sabetoflex.dk